

KT3-00879BXD9/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

28/06/2019
Page 01/02

1. Tên mẫu : KÍNH HỘP SOLAR CONTROL - NEUTRAL T45: 24 mm (6+12+6)
Name of sample
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Mẫu là kính hộp 2 mặt ghép lại với nhau ở giữa rỗng
Description
Box-pattern glass includes two sheets of glass held together and there is a space in between
4. Ngày nhận mẫu : 03/05/2019
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 04/05/2019 – 26/06/2019
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY KÍNH NỘI VIGLACERA – NHÀ MÁY KÍNH TKNL
Customer
KSX Tân Đông Hiệp, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
7. Phương pháp thử : BS EN 410 : 2011; BS EN 673 : 2011
Test method
8. Kết quả thử nghiệm/ *Test results*: Xem trang/ *See page* 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING
LAB.


Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Nguyễn Văn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing: No. 7, road No. 1, Biên Hòa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vnE-mail: tn-cskh@quatest3.com.vnE-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


TEST REPORT



8. Kết quả thử nghiệm/ Test results:

Tên chỉ tiêu/ Characteristics	Kết quả thử nghiệm/ Test result			
A. THỬ NGHIỆM QUANG HỌC/ LIGHT TEST	Neutral T45 ⁽¹⁾		Kính trắng	
	30 x 70 x 6 01	120 x 120 x 6 01	30 x 70 x 6 01	120 x 120 x 6 01
8.1. Kích thước mẫu thử/ Specimen dimensions, mm				
8.2. Số lượng mẫu thử/ Quantity of specimens				
8.3. Hệ số truyền nhiệt - U, W/m ² .K Thermal transmittance	2,17			
8.4. Hệ số cách nhiệt – 1/U, (m ² .K)/W Thermal resistance	0,46			
8.5. Độ truyền sang/ Light transmittance, %	41,9			
8.6. Độ phản xạ ánh sáng (mặt ngoài), % Light reflectance (external surface)	7,6			
8.7. Độ phản xạ ánh sáng (mặt trong), % Light reflectance (internal surface)	13,8			
8.8. Độ truyền qua tia UV/ UV - transmittance, %	23,2			
8.9. Độ truyền qua bức xạ mặt trời, % Solar direct reflectance	26,8			
8.10. Độ phản xạ bức xạ mặt trời (mặt ngoài), % Solar direction reflectance (external surface)	8,0			
8.11. Độ phản xạ bức xạ mặt trời (mặt trong), % Solar direction reflectance (internal surface)	22,0			
8.12. Hệ số bóng râm/ Shading coefficient	0,42			
8.13. Hệ số tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua (hệ số SHGC) Total solar energy transmittance	0,37			

Lớp phủ/Coated Surface



Lớp/ Layer 1 : Neutral T45: 6 mm

Lớp khí/ Gas layer: Angon 90 % không khí 10 %: 12 mm

Lớp/ Layer 2 : Kính trắng: 6 mm

Ghi chú/ Note: ⁽¹⁾ Sử dụng mẫu của/ Use the sample of KT3-00879BXD9/3

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn